

presto Sottoscocca base bituminosa

Informazioni tecniche



Protezione sottoscocca a base bitume presto forma uno strato di sigillatura viscosa e morbida sul fondo e sui passaruota di macchine ed autoveicoli che dura nel tempo. Il Sottoscocca viene protetto dalle sollecitazioni meccaniche dovute a urti con sassi, sale antigelo, acqua, ruggine e agenti atmosferici.

Le proprietà tissotropiche di presto Protezione sottoscocca consentono l'applicazione in mani spesse senza che il prodotto coli.

Per l'uso in carrozzeria, officina, costruzione di autobus, casa & hobby.

Disponibile in bomboletta spray da 500 ml ma anche in cartuccia da 1 litro e in latta da 1,3 kg e 2,5 kg.

N. ordine: 603239, 306017, 603253, 603260

Qualità & caratteristiche

- Buona resistenza all'abrasione
- Nessun gocciolamento su superfici verticali
- Eccellente protezione dalla corrosione
- Fono assorbente
- Eccellente adesione al metallo
- Resistente alle influenze atmosferiche
- Idrorepellente
- Resistente agli acidi deboli e alle sostanze alcaline
- Non può essere verniciata
- Elasticità di lunga durata

Dati fisici e chimici

Base: Vernice speciale

Nome colore: nero

Completamente asciutto:

- 5 h
- 10 h

Temperatura minima di esercizio : 10 °C

Temperatura massima di esercizio: 30 °C

Punto di infiammabilità:

- 28
- n.a.
- 36
- 36 °C

Stabilità di conservazione:

- 5 anni
- 10 anni

Contenuto:

- 1,00 L
- 500 ML
- 1,30 KG
- 2,50 KG

Istruzioni per l'uso

Per risultati ottimali portare la bomboletta a temperatura ambiente.

Temperatura di esercizio da 5 a 30 °C.

La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso.

Agitare bene prima dell'uso.

Proteggere attentamente l'area circostante dalla nebulizzazione.

Distanza di spruzzatura consigliata: circa 30 cm.

Applicazione con bomboletta spray: Spruzzare diversi strati sottili. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare a vuoto per pulire la valvola.

Applicazione con pistola a spruzzo: Applicazione con una pistola a pressione con una pressione dell'aria di 4-7 bar.

Applicare il rivestimento del sottoscocca nello spessore desiderato. Dopo l'uso, pulire la pistola a spruzzo con trementina.

Applicazione con pennello: Il prodotto è pronto per l'uso; diluibile secondo necessità con acquaragia bianca fino al massimo il 5%. La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di ruggine e grasso. Mescolare bene prima dell'uso.

Applicare il rivestimento sottoscocca presto (bitume) nello spessore desiderato. Dopo l'uso, pulire il pennello con trementina.

Rispetta l'ambiente

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Smaltimento

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

Marcatura/etichettatura

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

A partire dal Maggio 7, 2025 – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.