



Il fondo ancorante della linea presto è ideale per la preparazione delle superfici alle successive mani di verniciatura. Sovraverniciabile con vernici acriliche, sintetiche e nitrocombinata essiccanti all'aria. Adatto Per metallo, legno, ceramica, pietra, cartone, ecc.

Il fondo ottimale per la successiva verniciatura con DUPLI-COLOR Auto-Color.

Tonalità grigia per tutte le verniciature coprenti blu, verdi, dorate e argentate.

Tonalità rossa per tutte le verniciature coprenti rosso scuro.

Tonalità bianca per tutte le verniciature coprenti molto chiare.

**N. ordine:** 165010, 165027, 308011, 308028, 308059

#### Qualità & caratteristiche

Nitro combinato di alta qualità  
Capacità di riempimento molto elevata  
Buona dilatazione, superfici lisce ed uniformi  
Fornisce un'eccellente adesione della finitura alla superficie  
Protegge dalla ruggine  
Garantisce un uso economico della finitura  
Migliora la lucentezza della finitura

Asciugatura rapida

Particolarmente facile da usare grazie alla lunga durata e alla facilità di carteggiatura e verniciatura  
Per applicazioni interne ed esterne

#### Dati fisici e chimici

Base: Vernice combinata nitro (NC)

Nome colore:

- grigio
- bianco
- rosso-marrone

Grado di brillantezza: opaco GU

Resa:

- 150 ML – 0,3 m<sup>2</sup>
- 400 ML – 0,8 m<sup>2</sup>

Asciutto al tatto: 30 min

Completamente asciutto: 2 - 4 h

Surfaces: metal

Temperatura minima di esercizio : 10 °C

Temperatura massima di esercizio: 30 °C

Punto di infiammabilità: n.a.

Stabilità di conservazione: 10 anni

Contenuto:

- 150 ML
- 400 ML

---

### **Istruzioni per l'uso**

Eliminare la ruggine, sabbare e pulire la superficie da verniciare. Se necessario, applicare dello stucco.

La superficie deve essere pulita, asciutta, priva di ruggine e grasso.

Agitare la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso.

Testare lo spray in un punto invisibile.

Distanza di spruzzatura circa 25 cm.

Uniformare le piccole ammaccature e le macchie di stucco poroso spruzzando e carteggiando più volte.

Dopo l'asciugatura (circa 2-4 ore) carteggiare con carta grana 600, pulire e lasciare asciugare.

Quindi, applicare la finitura.

Rivestibile con resina o vernici acriliche.

Non spruzzare su vernici a base di resina sintetica!

### **Rispetta l'ambiente**

European Aerosols si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

### **Smaltimento**

Controllare che nel contenitore non rimangano residui di vernice. Smaltire il contenitore vuoto negli appositi contenitori per il riciclaggio. I contenitori con residui di vernice devono essere smaltiti nei punti di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

### **Marcatura/etichettatura**

Tutti i prodotti European Aerosols sono conformi alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione sono effettuati in conformità con GHS o CLP 1272/2008/CE nella forma attualmente valida. Le nostre schede di sicurezza sono conformi al regolamento REACH 1907/2006/CE, articolo 31 e allegato II, nella forma attualmente valida.

**A partire dal Maggio 7, 2025** – La presente versione annulla e sostituisce tutte le eventuali versioni precedenti.